

国産材 パテ処理合板

「パテミア」



不知火海の
風いだ海のように
平滑な合板が
できました。



～九州産材100%の合板メーカー～

新栄合板工業株式会社

〒867-0034

熊本県水俣市袋赤岸海50番地

TEL.0966-63-2141

FAX.0966-63-2145

<http://www.shin-ei-style.co.jp>



パテシアの規格と特徴

厚さ	寸法	入数	樹種
12ミリ	910×1820	100枚/山	表裏：九州産ヒノキ 中芯：九州産スギ

- 地元九州産の木材のみを使用しています。
- 基材の合板には針葉樹構造用合板 特類2級F☆☆☆☆を使用



●社内性能試験結果 (構造用合板のJAS規格と比較)

製品	曲げ性能 (KN/mm ²)	含水率 (%)	ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)
構造用合板 (JAS規格)	4.0以上	14以下	0.3以下
パテシア	7.1	9.1	0.08



- 針葉樹合板特有の節穴にパテを充填し、表面を平滑に仕上げています。